



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Испытательный центр ФБУ «Ростест-Москва» (Орехово-Зуевский филиал)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21BY02 от 17.03.2016

117418, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31

Тел. +7 (496) 4121635, факс -, E-mail: info.ozv@rostest.ru ;

Места осуществления деятельности: 142608, Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д.1, 1этаж: помещения № 23, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108а, б, в, г, д, е, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124а, б, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника ИЦ

И.Н. Шкуратова

14.11.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 05-550188-23 от 14.11.2023.

Наименование образца испытаний*: Плиты керамогранитные "ITALON" ("ИТАЛОН")

Изготовитель*: АО "Керамогранитный Завод". Место нахождения: 142800, область Московская область, город Ступино, шоссе Староситненское, владение 32.

Предприятие-изготовитель*: АО "Керамогранитный Завод", 142800, область Московская область, город Ступино, шоссе Староситненское, владение 32.

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения: 142800, область Московская область, город Ступино, шоссе Староситненское, владение 32.

Заказчик: АО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142800, область Московская область, город Ступино, шоссе Староситненское, владение 32.

На соответствие требованиям*: На соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)», ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»

Заявка: № 000765 от 07.11.2023

Сопроводительный документ: Акт отбора образцов № 55 от 26.10.2023

Дата поступления образца: 07.11.2023

Дата проведения испытаний: с 07.11.2023 по 14.11.2023

Средства измерений и испытательное оборудование: При проведении испытаний использовались поверенные средства измерений и аттестованное испытательное оборудование (см. Приложение к протоколу)

Результаты испытаний: Результаты испытаний представлены с указанием единиц измерений, применяемых в Международной системе единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам (см. Приложение к протоколу)

Заключение: Контролируемый материал относится к первому классу строительных материалов в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009 п.5.3.4)

Описание образца, место осуществления лабораторной деятельности, условия проведения испытаний (при наличии) приведены в Приложении к протоколу.

Результаты испытаний распространяются только на предоставленный Заказчиком образец. Копирование и перепечатка протокола без письменного разрешения Центра запрещена.

Информация, предоставленная в Приложении к протоколу испытаний, является конфиденциальной, доступна только Заказчику (Заявителю) и не подлежит разглашению третьим лицам.

Центр несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, кроме предоставленной Заказчиком. Информация, предоставленная Заказчиком отмечена (*).



Описание образца:

Сведений об упаковке: Короб

Сведения о маркировке: Дата изготовления: 14.10.2023

Срок годности и условия хранения: Не ограничен. Хранение в закрытых помещениях.

Состав: Коалиновые глины, полевые шпаты, кварцевые пески, пигменты натурального происхождения

Плиты керамогранитные

Условия проведения испытаний:температура окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;относительная влажность воздуха $(55 \pm 25)\%$;атмосферное давление (95 ± 10) кПа;частота переменного тока (50 ± 5) Гц;напряжение в сети (220 ± 10) В.**Результаты испытаний:**

Наименование показателя	ед. изм.	Норма по НД/НПА	фактическое значение	НД на метод испытаний
Допустимые уровни радионуклидов				
Удельная эффективная активность $A_{\text{эфф}}$ (ЕРН)	Бк/кг	не более 370	234 $\pm$ 33	ГОСТ 30108-94

Средства измерений и испытательное оборудование:

1. Весы рычажные настольные циферблатные РН-10Ц13У, зав.№ 07118, Свидетельство о поверке № С-ТТ/05-04-2023/236575613, действительно до 04.04.2024.
2. Барометр-анероид метрологический БАММ-1, зав.№ 780, Свидетельство о поверке № С-ТТ/29-12-2022/212307870, действительно до 28.12.2023.
3. Прибор комбинированный Testo 608-H1, зав.№ 45031646/506, Свидетельство о поверке № С-ТТ/04-10-2023/284127946, действительно до 03.10.2024.
4. Комплекс спектрометрический для измерения активности альфа-, бета- и гамма-излучающих нуклидов "Прогресс", зав.№ 9658-АР-Б-Г, Свидетельство о поверке № С-ТТ/31-08-2023/274631447, действительно до 30.08.2024.

Конец протокола