

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8499-149 – 58 – 12; 8926-293-00-06
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 366/ЛЭ-09-19 от «15» октября 2019 г.**

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес: | АО «Керамогранитный Завод»
Адрес: 142800, область Московская, город Ступино, шоссе Староситненское, владение 32, РФ |
| 2. Предъявитель образцов (заказчик), адрес: | ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ», адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1, офис 25, Российская Федерация
Акт отбора (выемки) проб № 366-ЛЭ от 01.10.2019 г |
| 3. Наименование продукции, состав: | Плита керамогранитная «ITALON» («ИТАЛОН»), типа: глазуванная ТУ 5752-001-70422412-2007

Состав: керамогранит
Область применения: для покрытия полов внутри помещений, в лоджиях и на балконах всех типов зданий и сооружений, для внутренней облицовки стен всех типов зданий и сооружений, для облицовки цоколей, фасадов и наружных стен типов зданий и сооружений |
| 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: | АО «Керамогранитный Завод»
Адрес: 142800, область Московская, город Ступино, шоссе Староситненское, владение 32, РФ |
| 5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы) | Типовой представитель: Плита керамогранитная «ITALON» («ИТАЛОН»), типа: глазуванная ТУ 5752-001-70422412-2007 |
| 6. Дата получения образца на испытания | 01 октября 2019 г. |
| 7. Дата проведения испытаний | 01 октября - 15 октября 2019 г. |
| 8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, раздел 11, п. 12 |
| 9. Код образца (пробы): | ИЛЦ-366ЛЭ-09-19 |
| 10. Приборы и сведения о поверке: | Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад» зав. №1649 (госреestr № 32716-06). Свидетельство о проверке № 01-МС 19 3494, действительно до 22.07.2020 г. |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Таблица (Глава II. Раздел 11)

Определяемые показатели	Допустимый Уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Плита керамогранитная «ITALON» («ИТАЛОН»), типа: глазурованная ТУ 5752-001-70422412-2007			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		789 ± 130	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		55 ± 26	
Активность 226Ra, Бк/кг		37 ± 20	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К, Бк/кг)	Не более 370	184±71	
Класс материала*	I		

Примечание:

* - в соответствии с ГОСТом 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2)»

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Зав. лабораторией	Д.А. Богомолов	Подпись	
--------------------------	----------------	---------	---