

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 0598635115 - e-mail : info@modenacentroprove.it - www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364

MECCANICA

ECOLOGIA

CERAMICA

AUTOMOTIVE

г. Модена, 24/02/21

Spett.le **AO KERAMOGRAFITNIJ ZAVOD**
STARO-SITNENSKOE SHOSSE
00000 STUPINO - RUSSIAN (RUS) RU

испытываемый МАТЕРИАЛ и/или	Наименование	Ссылка Заказчика	ОТ
	SERIE MALPENSA	nS RITIRO	11/02/2021

К настоящему прилагается отчет по результатам испытаний № **20211223**, в котором приведены результаты требуемых проверок.

MODENA CENTRO PROVE

Директор
Sant'Unione dr. Giuseppe
Заведующий лабораторией

Dr. Sant'Unione Giuseppe

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



LAB N°1018L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ: 20211223/1

Модена, 24/02/21

ЗАКАЗЧИК**АО KERAMOGRANITNIJ ZAVOD - - STARO-SITNENSKOE SHOSSE - 00000 - STUPINO - RUSSIAN (RUS) - RU****испытываемый МАТЕРИАЛ и/или ОБРАЗЕЦ****; КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА****Наименование****SERIE MALPENSA;****Дата получения образца****11/02/2021;****дата принятия образца****11/02/2021;****Вид проведенного испытания****Определение стойкости к загрязнению****Применяемые стандарт/методика:****UNI EN ISO 10545-14:2015****Отступления от стандарта/методики****Нет****Применяемые контрольно-измерительные приборы****Люксметр код MCP C69 - Печь MPM cod. MCP C108****Этапы, выполняемые субподрядчиком****Нет****Ответственный за отбор образцов****Клиент**

Результаты испытаний, представленные в этом Протоколе испытания, относятся только к образцу, отобранному нашими сотрудниками и/или предоставленному Заказчиком в том виде, в котором он был получен.

Идентификационные данные образца были предоставлены Заказчиком. Вся последующая дополнительная информация, предоставленная Заказчиком, будет отмечена в Протоколе испытаний синим цветом. Если информация, предоставленная Заказчиком, влияет на достоверность результатов, MCP снимает с себя ответственность любого рода.

Любые изменения и/или дополнения, внесенные в Протокол испытаний после его первого выпуска, будут выделены посредством подчеркивания текста.

Заказчик обязуется воспроизвести этот документ в полном объеме. Любая форма частичного воспроизведения запрещена.

Оператор

p.l. Bortolai Alberto

Заведующий отделением керамики

P.l. De Pasquale Roberto

Заведующий лабораторией

Dr. Sant'Anna Giuseppe

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



LAB N°1018L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements


Определение стойкости к загрязнению

Дата начала испытаний : 18/02/2021

Дата окончания испытаний : 19/02/2021

ОБРАЗЕЦ: Керамическая плитка, обозначенная « **SERIE MALPENSA** »

Испытание проводилось путем нанесения на рабочую поверхность плитки различных испытательных растворов на определенное время.

КЛАССИФИКАЦИЯ**Классификация загрязнений в зависимости от метода очистки**

Оператор

p.l. Bortolai Alberto

Заведующий отделением керамики

P.I. De Pasquale Roberto

Заведующий лабораторией

Dr. Saffi Biondi Giuseppe

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



LAB N°1018L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

РЕЗУЛЬТАТЫ

Класс:

Очищающие вещества

Класс:			Очищающие вещества						
			Метод А	Метод В	Метод С	Метод D			
						Растворител			
Образец №	Время воздействия	Пачкающее вещество	Горячая проточная вода в течение	Слабое очищающее вещество	Сильное очищающее вещество	HCl 3%	KOH 200 г/л	АЦЕТОH	Класс
1	24 часа	Зеленый реагент, разведенный в легком масле	удалено						5
	24 часа	Йод, разведенный в спирте 13 г/л	удалено						5
	24 часа	Оливковое масло	удалено						5
2	24 часа	Зеленый реагент, разведенный в легком масле	удалено						5
	24 часа	Йод, разведенный в спирте 13 г/л	удалено						5
	24 часа	Оливковое масло	удалено						5
3	24 часа	Зеленый реагент, разведенный в легком масле	удалено						5
	24 часа	Йод, разведенный в спирте 13 г/л	удалено						5
	24 часа	Оливковое масло	удалено						5
4	24 часа	Зеленый реагент, разведенный в легком масле	удалено						5
	24 часа	Йод, разведенный в спирте 13 г/л	удалено						5
	24 часа	Оливковое масло	удалено						5
5	24 часа	Зеленый реагент, разведенный в легком масле	удалено						5
	24 часа	Йод, разведенный в спирте 13 г/л	удалено						5
	24 часа	Оливковое масло	удалено						5

Оператор

p.l. Bortolai Alberto

Заведующий отделением керамики

P.I. De Pasquale Roberto

Заведующий лабораторией

Dr. Saffiotti Giuseppe