

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 0598635115 - e-mail : info@modenacentroprove.it - www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364

MECCANICA

ECOLOGIA

CERAMICA

AUTOMOTIVE

г. Модена, 25/09/20

Spett.le **AO KERAMOGRANITNIJ ZAVOD**
STARO-SITNENSKOE SHOSSE
00000 STUPINO - RUSSIAN (RUS) RU

испытываемый МАТЕРИАЛ и/или	Наименование	Ссылка Заказчика	ОТ
	SERIE MERANO	-	21/09/2020

К настоящему прилагается отчет по результатам испытаний № **20205518**, в котором приведены результаты требуемых проверок.

MODENA CENTRO PROVE

Директор
Sant'Unione dr. Giuseppe
Заведующий лабораторией
Dr. Sant'Unione Giuseppe

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



LAB N°1018L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ: 20205518/1

г. Модена, 25/09/20

ЗАКАЗЧИК**AO KERAMOGRAFITNIJ ZAVOD - - STARO-SITNENSKOE SHOSSE - 00000 - STUPINO - RUSSIAN (RUS) - RU****испытуемый МАТЕРИАЛ и/или ОБРАЗЕЦ****; КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА****Наименование****SERIE MERANO;****Дата получения образца****21/09/2020;****дата принятия образца****Вид проведенного испытания**

Определение свойств против подскользывания: Зоны с мокрой поверхностью, где ходят босиком; метод проверки хождением; тест на наклонной поверхности

Применяемые стандарт/методика:**DIN 51097:1992****Отступления от стандарта/методики**

Нет

Применяемые контрольно-измерительные приборы

Измеритель скольжения (измеритель критического угла наклона) код MCP C150

Этапы, выполняемые субподрядчиком

Нет

Ответственный за отбор образцов

Клиент

Результаты испытаний, представленные в этом Протоколе испытания, относятся только к образцу, отобранному нашими сотрудниками и/или предоставленному Заказчиком в том виде, в котором он был получен.

Идентификационные данные образца были предоставлены Заказчиком. Вся последующая дополнительная информация, предоставленная Заказчиком, будет отмечена в Протоколе испытаний синим цветом. Если информация, предоставленная Заказчиком, влияет на достоверность результатов, MCP снимает с себя ответственность любого рода.

Любые изменения и/или дополнения, внесенные в Протокол испытаний после его первого выпуска, будут выделены посредством подчеркивания текста.

Заказчик обязуется воспроизвести этот документ в полном объеме. Любая форма частичного воспроизведения запрещена.

Оператор p.l. Bortolai Alberto	Оператор p.l. Nasseti Luca	Заведующий отделением керамики P.I. De Pasquale Roberto	Заведующий лабораторией Dr. Sassi Ernesto Giuseppe
---------------------------------------	-----------------------------------	--	---

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



LAB N°1018L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Определение свойств против подкальзывания: Зоны с мокрой поверхностью, где ходят босиком; метод проверки хождением; тест на наклонной поверхности

Дата начала испытаний : 22/09/2020

Дата окончания испытаний : 23/09/2020

ОБРАЗЕЦ: Керамическая плитка, обозначенная «**SERIE MERANO**»**РЕЗУЛЬТАТЫ**

Размеры образца (длина - ширина) : 1x0.5 m
Ширина межплиточных швов : 5 (mm)
Вещество для заполнения межплиточных швов : цементный раствор
Ориентация профилей : Нет

СРЕДНИЙ УГОЛ СКОЛЬЖЕНИЯ : 15

КЛАССИФИКАЦИЯ : A

КЛАССИФИКАЦИЯ

Общие средние значения	Класс изделий
< 12	0
≥ 12°	A
≥ 18°	B
≥ 24°	C

Оператор p.l. Bortolai Alberto	Оператор p.l. Nasseti Luca	Заведующий отделением керамики P.I. De Pasquale Roberto	Заведующий лабораторией Dr. Sassi Ernesto Giuseppe
---------------------------------------	-----------------------------------	--	---