

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 0598635115 - e-mail : info@modenacentroprove.it - www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364

MECCANICA

ECOLOGIA

CERAMICA

AUTOMOTIVE

г. Модена, 15/09/21

Spett.le **AO KERAMOGRAFITNIJ ZAVOD**
STARO-SITNENSKOE SHOSSE
00000 STUPINO - RUSSIAN (RUS) RU

испытываемый МАТЕРИАЛ и/или	Наименование	Ссылка Заказчика	ОТ
	SERIE POMPEI		02/09/2021

К настоящему прилагается отчет по результатам испытаний № **20216245**, в котором приведены результаты требуемых проверок.

MODENA CENTRO PROVE

Директор
Sant'Unione dr. Giuseppe
Заведующий лабораторией
Dr. Sant'Unione Giuseppe

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



LAB N°1018L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILACSignatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements**ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ: 20216245/1**

г. Модена, 15/09/21

ЗАКАЗЧИК**АО KERAMOGRAFITNIJ ZAVOD - - STARO-SITNENSKOE SHOSSE -
00000 - STUPINO - RUSSIAN (RUS) - RU****испытуемый МАТЕРИАЛ и/или
ОБРАЗЕЦ**

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА;

Наименование

SERIE POMPEI;

Дата получения образца

02/09/2021;

дата принятия образца

02/09/2021;

Вид проведенного испытанияОпределение свойств против подскользывания: Зоны с мокрой
поверхностью, где ходят босиком; метод проверки хождением; тест на
наклонной поверхности**Применяемые стандарт/методика:**

DIN 51097:1992

**Отступления от
стандарта/методики**

Нет

**Применяемые контрольно-
измерительные приборы**Измеритель скольжения (измеритель критического угла наклона) код
MCP C150**Этапы, выполняемые
субподрядчиком**

Нет

Ответственный за отбор образцов

Клиент

Результаты испытаний, представленные в этом Протоколе испытания, относятся только к образцу, отобранному нашими сотрудниками и/или предоставленному Заказчиком в том виде, в котором он был получен.

Идентификационные данные образца были предоставлены Заказчиком. Вся последующая дополнительная информация, предоставленная Заказчиком, будет отмечена в Протоколе испытаний синим цветом. Если информация, предоставленная Заказчиком, влияет на достоверность результатов, MCP снимает с себя ответственность любого рода.

Любые изменения и/или дополнения, внесенные в Протокол испытаний после его первого выпуска, будут выделены посредством подчеркивания текста.

Заказчик обязуется воспроизвести этот документ в полном объеме. Любая форма частичного воспроизведения запрещена.

Оператор p.i. Nassetti Luca	Оператор p.i. Bortolai Alberto	Заведующий отделением керамики P.I. De Pasquale Roberto	Заведующий лабораторией Dr. Sapienza Giuseppe
---	--	---	---



MODENA CENTRO PROVE s.r.l.
Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059 822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it -
www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 C.F. e P. IVA n. 01592020364



Определение свойств против подскользывания: Зоны с мокрой поверхностью, где ходят босиком; метод проверки хождением; тест на наклонной поверхности

Дата начала испытаний : 02/09/2021

Дата окончания испытаний : 03/09/2021

ОБРАЗЕЦ: Керамическая, обозначенная « **SERIE POMPEI** »

РЕЗУЛЬТАТЫ

Размеры образца (длина - ширина)	1x0.5 m
Ширина межплиточных швов	5 (mm)
Вещество для заполнения межплиточных швов	цементный раствор
Ориентация профилей	Нет
СРЕДНИЙ УГОЛ СКОЛЬЖЕНИЯ	14
КЛАССИФИКАЦИЯ	A

КЛАССИФИКАЦИЯ

Общие средние значения	Класс изделий
$\geq 12^\circ$	A
$\geq 18^\circ$	B
$\geq 24^\circ$	C

Оператор p.i. Nassetti Luca	Оператор p.i. Bortolai Alberto	Заведующий отделением керамики P.I. De Pasquale Roberto	Заведующий лабораторией Dr. Sapi Giuseppe
------------------------------------	---------------------------------------	--	--