

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>



ПРОТОКОЛ испытаний

№ 15-21-23-30 от 26 июня 2023 г.

Наименование продукции: плита керамогранитная ТМ «COLISEUM»;

Отбор образцов: образцы произведены, отобраны и представлены самостоятельно Заказчиком по акту отбора проб №34 от 22 мая 2023 г.;

Сведения о Заказчике: АО «Керамогранитный Завод», ИНН 5045030910, 142800, обл. Московская, г. Ступино, шоссе Староситненское, владение 32;

Сведения об испытываемых образцах: образцы плитки керамогранитной, SAN SIRO GREY 60X120 RET, толщина 9 мм., изготовленной 03.05.23, партия 1AA5 6, маркировка изготовителя ТМ «COLISEUM»;

Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.9;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 56 %; атмосферное давление 769 мм. рт. ст.;

Наименование СИ и ИО: Стенд для определения износостойкости глазурованных плиток, №73, аттестат №230421, до 19.02.2024;

Результаты измерений:

№ п/п	измеряемый показатель	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя
1	износостойкость	класс степень износа (число оборотов, после которых обнаружены видимые изменения)	1-5 2100/6000/12000	4 2100

Заключение: Испытанные образцы «плита керамогранитная SAN SIRO GREY 60X120 RET, толщина 9 мм., изготовленной 03.05.23, партия 1AA5 6, маркировка изготовителя ТМ «COLISEUM» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.

Класс износостойкости глазурованных плиток для покрытия полов – «высокая», для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для класса 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Результаты испытаний распространяются только на пробы, подвергнутые испытанию

Измерения проводил _____ Начальник испытательной лаборатории Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!