

Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B la – UGL /  
Classificazione secondo EN 14411 (ISO 13006) annesso G Gruppo B la – UGL /  
Classification in accordance with EN 14411 (ISO 13006) annex G standards B la – UGL /

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ /<br>CARATTERISTICA TECNICA /<br>TECHNICAL FEATURE /                                                            | NORMA /<br>NORMA /<br>NORM / | ТРЕБОВАНИЯ /<br>REQUISITI /<br>REQUIREMENTS /                                                           | СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ "ITALON" /<br>VALORE MEDIO "ITALON" /<br>AVERAGE "ITALON" VALUE / |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Размерные характеристики /<br>Caratteristiche dimensionali /<br>Dimensional characteristics /                                                 | ISO 10545-2                  | Допустимые отклонения, % /<br>Deviazione standard % /<br>Standard deviation % range /                   | Соответствует /<br>Conforme /<br>In accordance /                                     |
|  | Водопоглощение* /<br>Assorbimento % d'acqua* /<br>Water absorption* /                                                                         | ISO 10545-3                  | Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6%<br>Ev ≤ 0,5% valore singolo max 0,6%<br>Ev ≤ 0,5% Individual max 0,6% | ≤ 0,1%                                                                               |
|  | Разрушающее усилие* /<br>Sforzo di rottura* /<br>Breaking strength* /                                                                         | ISO 10545-4                  | S ≥ 700 N<br>(толщина / sp. / thk. < 7,5 мм)<br><br>S ≥ 1300 N<br>(толщина / sp. / thk. ≥ 7,5 мм)       | S >1500 N                                                                            |
|  | Прочность при изгибе* /<br>Resistenza alla flessione* /<br>Bending strength* /                                                                |                              | R ≥ 35 N/мм2                                                                                            | ≥ 45 н/мм2                                                                           |
|  | Стойкость к глубокому истиранию* /<br>Resistenza all'abrasione profonda* /<br>Deep scratch resistance* /                                      | ISO 10545-6                  | ≤ 175 мм3                                                                                               | ≤ 150 мм3                                                                            |
|  | Коэффициент линейного<br>термического расширения /<br>Coefficiente di dilatazione termica lineare /<br>Thermal linear expansion coefficient / | ISO 10545-8                  | Декларируемое значение /<br>Valore dichiarato /<br>Declared value /                                     | ≤ 7 мк <sup>-1</sup>                                                                 |
|  | Стойкость к перепадам температур /<br>Resistenza agli sbalzi termici /<br>Thermal shock resistance /                                          | ISO 10545-9                  | Тестирование согласно /<br>Test superato conforme a /<br>Pass according to /<br><br>EN ISO 10545-1      | Стойкий /<br>Resistente /<br>Resistant /                                             |
|  | Расширение под воздействием влаги /<br>Dilatazione all'umidità /<br>Expansion in humidity /                                                   | ISO 10545-10                 | Декларируемое значение /<br>Valore dichiarato /<br>Declared value /                                     | ≤ 0,1 (мм/м)                                                                         |
|  | Морозостойкость /<br>Resistenza al gelo /<br>Frost resistance /                                                                               | ISO 10545-12                 | Тестирование согласно /<br>Test superato conforme a /<br>Pass according to /<br><br>EN ISO 10545-1      | Стойкий /<br>Resistente /<br>Resistant /                                             |
|  | Стойкость к воздействию<br>химических веществ** /<br>Resistenza all'attacco chimico** /<br>Resistance to chemical attack** /                  | ISO 10545-13                 | Minimum<br>Class B                                                                                      | Стойкий /<br>Resistente /<br>Resistant /                                             |
|  | Стойкость к образованию пятен /<br>Resistenza alle macchie /<br>Resistance to stains /                                                        | ISO 10545-14                 | Декларируемый класс /<br>Classe dichiarata /<br>Declared Class /                                        | Класс 5 /<br>Classe 5 /<br>Class 5 /                                                 |
|  | Сопротивление скольжению*** /<br>Resistenza allo scivolamento*** /<br>Slip resistance*** /                                                    | DIN 51130                    | Декларируемое значение /<br>Valore dichiarato / Declared value /                                        |                                                                                      |
|  |                                                                                                                                               | DIN 51097                    | Декларируемое значение /<br>Valore dichiarato / Declared value /                                        |                                                                                      |

\*Средние показатели по двум последним годам производства. / Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. / Average values referred to the last two years production. /

\*\* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна. / Per prodotti chimici di uso domestico e per piscina. / For domestic chemicals and swimming pool additives. /

\*\*\* Показатели тестов, проведенных внешними авторизованными лабораториями, находятся в компании

и доступны к ознакомлению. Компания Italon готова протестировать любую партию, которую Вы собираетесь приобрести. /  
Valori relativi a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; Italon si rende disponibile alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. /  
Values of the tests carried out by external certified laboratories are available in the company; Italon makes itself available for any verification of purchased lots. /

ПРИМ.: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными. /

NOTA: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. /

NOTE: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. /