












## КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

### GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

Классификация по EN 14411 ISO 13006, приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL

Classificazione secondo EN 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≤ 0,5% UGL

Classification in accordance with EN 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≤ 0,5% UGL

|   | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>CARATTERISTICA TECNICA<br>TECHNICAL FEATURE  | НОРМА<br>NORMA<br>NORM | СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ "ITALON"<br>VALORE MEDIO "ITALON"<br>AVERAGE "ITALON" VALUE |
|---|--|------------------------|--|
|    | Размер<br>Dimensione<br>Size   | <b>ISO 10545-2</b>     | Соответствует<br>Conforme<br>In accordance                                     |
|    | Водопоглощение •<br>Assorbimento % d'acqua •<br>Water absorption •   | <b>ISO 10545-3</b>     | ≤ 0,1%   |
|    | Прочность при изгибе •<br>Resistenza alla flessione •<br>Bending strength •  | <b>ISO 10545-4</b>     | ≥ 47 N/mm <sup>2</sup>   |
|   | Стойкость к глубокому истиранию •<br>Resistenza all'abrasione profonda •<br>Deep scratch resistance •                                | <b>ISO 10545-6</b>     | ≤ 145 mm <sup>3</sup>  |
|  | Коэффициент линейного термического расширения<br>Coefficiente di dilatazione termica lineare<br>Thermal linear expansion coefficient | <b>ISO 10545-8</b>     | ≤ 7 МК <sup>-1</sup>   |
|  | Стойкость к перепадам температур<br>Resistenza agli sbalzi termici<br>Thermal shock resistance                                       | <b>ISO 10545-9</b>     | Стойкий<br>Resistente<br>Resistant   |
|  | Расширение под воздействием влаги<br>Dilatazione all'umidità<br>Expansion in humidity  | <b>ISO 10545-10</b>    | ≤ 0,1 (mm/m)   |
|  | Морозостойкость<br>Resistenza al gelo<br>Frost resistance  | <b>ISO 10545-12</b>    | Стойкий<br>Resistente<br>Resistant   |
|  | Стойкость к воздействию химических веществ*<br>Resistenza all'attacco chimico*<br>Resistance to chemical attack*                     | <b>ISO 10545-13</b>    | Стойкий<br>Resistente<br>Resistant   |
|  | Стойкость к образованию пятен<br>Resistenza alle macchie<br>Resistance to stains   | <b>ISO 10545-14</b>    | Соответствует<br>Conforme<br>In accordance                                     |
|  | Номинальная толщина<br>Spessore nominale<br>Nominal thickness  | <b>ISO 10545-2</b>     | 30x60 9 мм<br>60x60 9 мм<br>60x120 9 мм<br>60x60 X2 20 мм                      |

• Средние показатели по двум последним годам производства. Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione. Average values referred to the last two years production.

•• Имеющиеся на предприятии показатели относительно натуральной отделки изделий и показатели тестов, выполненных внешними авторизованными лабораториями; Компания Italon готова подвергнуть тестированию любую партию, которую намереваетесь приобрести. Valori relativi alla finitura naturale del prodotto e a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; Italon si rende disponibile alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto. Values relevant to the natural finishing of the product and to tests carried out by external certified laboratories, available in the company; Italon makes itself available for any verification of purchased lots.

\* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна. Per prodotti chimici di uso domestico e per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives.

ПРИМ.: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.

NOTA: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

NOTE: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.